DAISHIN
大信ペイント株式会社

一液型水性上下兼用タイプ
「D-ACE ワンコート」

F☆☆☆☆

消防法区分　：非危険物
有機溶剤区分：該当なし

系統：水性特殊アクリル変性エマルション樹脂塗料

特長

①．溶剤系塗料に匹敵する乾燥性を有します。

②．特化則、有機則非該当です。
RoHS対象物質を意図的には、配合しておりません。

③．一液で上下兼用タイプで作業性が良く、鉄部に直接塗装しても
フラッシュラスト（点錆）が発生しにくいです。

④．高光沢で耐候性に優れ、肉持ち感のある高級な仕上がりに
なります。

用途例：建設機械、車下回り、金属製品、工場営繕　等

色相：各色（全艶有、5分艶有）
荷姿：15kg、3kg

ラベル表示	
消防法区分	該当無し（非危険物）
有機溶剤区分	該当無し
有害物質表示	SDS参照

標準塗装仕様

項目＼塗装方法	エアレススプレー	刷毛・ローラー
素地調整	・旧塗膜の浮き、剥がれは、ディスクサンダー、サンドペーパーを用いて除去して下さい。 ・錆、油、水分、埃は除去しシンナー等で脱脂し清洗な状態にして下さい。	
希釈	5～20%（上水）	0～10%（上水）
理論塗布量（kg/㎡/回）	0.18	0.15
標準膜厚（μm）	20～35μm/回	
塗装回数	1～2 回塗	
塗装間隔（23℃）	3時間以上	

※上記塗布量は、理論値です。ロス等により多少異なります。

各種金属素地との付着性	
素材種類	付着性
SPCC鋼板	○
電気亜鉛メッキ	○
アルミ1050P	○
SUS304	○

塗料性能及び乾燥時間（ホワイトの場合）

項目		内容
比重（23℃）		1. 25
加熱残分		54%
乾燥時間 23℃ 50%RH	指触	30分以内
	硬化	6時間以上

	試験結果	備考
光沢	80	６０℃　鏡面光沢度
密着性	100/100	基盤目試験　1㎜角
耐水性	異常無し	水道水に96時間浸漬
耐アルカリ性	異常無し	水酸化カルシウム飽和溶液に96時間浸透漬
耐候性	異常無し	塩水噴霧試験96時間
屋外暴露性	異常無し	屋外暴露6ヵ月で塗面に錆が無く塗膜を剥がした場合、錆の程度が見本品に比べて同程度である。

※試験データは、参考値であり、保証値ではございません。

注意事項
■使用上の注意
1.希釈する場合は必ず上水を用いて下さい。
2.使用前に必ず良く攪拌して下さい。
3.気温５℃以下、湿度80%以上では、乾燥が遅くなりますので塗装は避けて下さい。
4.屋内で塗装する場合は、乾燥するまでに雨がかからないようにご注意下さい。
5.開封後の塗料は、皮張りに注意し、お早めに御使用下さい。
6.使用後の用具は早めに水洗いして下さい。塗装機は水性用を使用するか、水性用でない場合は使用後水洗いして、更にラッカーシンナー等で掃除してサビの発生を防いで下さい。
7.ギヤポンプのようなシェアのかかる機器を使うと塗料が変質する可能性があるので使用しないで下さい。
■その他の注意事項
1.安全に関する詳細な情報が必要な場合には、安全データシート（SDS）を御参照下さい。
2.改良などの為、予告なしに当販促物の内容を変更する場合がありますので御了承下さい。

ペイントコミュニケーション
大信ペイント株式会社
本社・営業部　〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北3丁目3-2
Tel. 06-6301-3431　Fax. 06-6302-0809
東京支店　Tel. 03-3631-1351　Fax. 03-3631-8946
茨城サテライトオフィス　Tel. 029-239-5552　Fax. 029-239-5553
名古屋営業所　Tel. 0562-47-2836　Fax. 0562-46-9026
大阪営業所　Tel. 06-6301-3431　Fax. 06-6302-0809
福岡支店　Tel. 092-593-7211　Fax. 092-593-7235