DAISHIN
大信ペイント株式会社

一液型水性錆止め下塗り
「D-ACE プライマーEPO」

F☆☆☆☆

消防法区分　：非危険物
有機溶剤区分：該当なし

系統：水性変性エポキシ樹脂錆止め塗料

特長

①．鉛・クロム等の重金属を含まない、無公害タイプ。

②．特化則、有機則非該当です。
RoHS対象物質を意図的には、配合しておりません。

③．変性エポキシ樹脂と特殊顔料を主成分とした速乾性の
エポキシ塗料で、優れた防食性を発揮します。

④．幅広い素地と、上塗り（溶剤系の可）との付着性に優れます。

【塩水噴霧複合サイクル試験（CCT）結果96時間】

※60サイクル　試験片：SS400（黒皮）

■当社品
（D-ACEプライマーEPO）
・錆幅：2mm
・膨れ幅：4mm
・一般部：異常無し
・耐水二次付着性：100/100

■他社品

・錆幅：4mm
・膨れ幅：4mm
・一般部：白化
・耐水二次付着性：100/100

用途例：工場営繕用として、各種金属製品　等

色相：グレー、赤錆
荷姿：16kg

ラベル表示	
消防法区分	該当無し（非危険物）
有機溶剤区分	該当無し
有害物質表示	SDS参照

標準塗装仕様

項目＼塗装方法	エアレススプレー	刷毛・ローラー
素地調整	・旧塗膜の浮き、剥がれは、ディスクサンダー、サンドペーパーを用いて除去して下さい。 ・錆、油、水分、埃は除去しシンナー等で脱脂し清洗な状態にして下さい。	
希釈	0～10%（上水）	0～10%（上水）
理論塗布量（kg/㎡/回）	0.17	0.14
標準膜厚（μm）	20～35μm	
塗装回数	1回塗	
塗装間隔（23℃）	3時間以上	

※上記塗布量は、理論値です。ロス等により多少異なります。

塗料性能及び乾燥時間（グレーの場合）

項目		内容
比重（23℃）		1.36
加熱残分		55%
乾燥時間 23℃ 50%RH	指触	10分
	半硬化	20分

適応上塗り塗料		
エコラッカー	硝化綿ラッカー	×
フタルミー	フタル酸樹脂系	○
レスタック	アクリル樹脂系	○
DPコート	合成樹脂系	○
ウレテンダ	2液型弱溶剤アクリルウレタン樹脂系	○
テンダーワン	一液型弱溶剤ポリウレタン樹脂系	○
アイアンルージュ	2液型強溶剤アクリルウレタン樹脂系	○
トービス	メラミン樹脂系	×
D-ACE　IR-C	水性アクリルエマルション樹脂系	○
D-ACE　EP-G	水性アクリルエマルション樹脂系	○
D-ACE　ワンコート	特殊アクリル変性エマルション樹脂系	○

各種金属素地との付着性	
素材種類	付着性
軟鋼板	◎
黒皮鋼板	○
ステンレス（SUS304）	○
アルミニウム（A1050P/A5052P）	○
ボンテ鋼板	◎
溶融亜鉛メッキ	○

注意事項
■使用上の注意
1.希釈する場合は必ず上水を用いて下さい。
2.使用前に必ず良く攪拌して下さい。
3.気温５℃以下、湿度80%以上では、乾燥が遅くなりますので塗装は避けて下さい。
4.屋内で塗装する場合は、乾燥するまでに雨がかからないようにご注意下さい。
5.開封後の塗料は、皮張りに注意し、お早めに御使用下さい。
6.使用後の用具は早めに水洗いして下さい。塗装機は水性用を使用するか、水性用でない場合は使用後水洗いして、更にラッカーシンナー等で掃除してサビの発生を防いで下さい。
7.ギヤポンプのようなシェアのかかる機器を使うと塗料が変質する可能性があるので使用しないで下さい。
■その他の注意事項
1.安全に関する詳細な情報が必要な場合には、安全データシート（SDS）を御参照下さい。
2.改良などの為、予告なしに当販促物の内容を変更する場合がありますので御了承下さい。

ペイントコミュニケーション
大信ペイント株式会社
本社・営業部　〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北3丁目3-2
Tel. 06-6301-3431　Fax. 06-6302-0809
東京支店　Tel. 03-3631-1351　Fax. 03-3631-8946
茨城ｻﾃﾗｲﾄｵﾌｨｽ　Tel. 029-239-5552　Fax. 029-239-5553
名古屋営業所　Tel. 0562-47-2836　Fax. 0562-46-9026
大阪営業所　Tel. 06-6301-3431　Fax. 06-6302-0809
福岡支店　Tel. 092-593-7211　Fax. 092-593-7235