

錆止め不要で工程短縮!!

# オールインワンフタルミー

## 上下兼用速乾型塗料



オールインワンフタルミーは、作業性、乾燥性に優れたフタル酸樹脂塗料に防錆顔料をマッチさせた、錆止め不要の仕上げ用塗料です。速乾タイプでありながら、スプレー塗装はもちろん、専用シンナーをご使用頂くことで、刷毛・ローラー塗装も可能です。

### 特長



オールくん

#### ●環境負荷低減!

工程短縮により、塗料の使用量を減らす事ができる為、廃塗料や廃溶剤などの廃棄物を減らすことにより、環境負荷の低減につながります。

#### ●優雅さ漂う仕上がり外観!

グロス値85以上のハイグロス。高級感漂う仕上がりとなります。

#### ●強力な防錆力!

ノンクロム系の防錆顔料を添加し、長期に亘る強力な防錆力を発揮します。

### 用途



建築資材



重機



鉄道部品



ユニットハウス



工場営繕



シャーシ

他にも工作機械、産業ロボット、コンベア、空港設備等、幅広い用途でお使い頂いております。

### 荷姿・塗り面積

品名	色相	荷姿	塗り面積
オールインワンフタルミー	ホワイト及び各色	15kg	93~107m <sup>2</sup> (2回塗り)
オールインワンフタルミー-EB-01			

特化則  
対応品

※塗り面積は理論塗布量に基づくもので、施工方法、施工条件、膜厚等によって変わります。

### 標準塗装仕様

工程	製品名	希釈シンナー		理論塗布量 (kg/m <sup>2</sup> /回)	乾燥膜厚 (μm/回)	塗装間隔 (23℃)
		希釈割合 (重量%)				
① 素地調整	サンダー/ワイヤーブラシ等で錆を可能な限り除去し、油分、埃、水分等は完全に除去した形でご使用ください。					
② 上塗り	オールインワンフタルミー	フタルミーシンナー ハケ・ローラー 5~10% スプレー 30~50%		0.07~0.08	25~30	18時間以上
	オールインワンフタルミー-EB-01	フタルミー-EB-01シンナー ハケ・ローラー 5~10% スプレー 30~50%				

※塗布量は理論値であり、ロス等を考慮していません。

# オールインワンフタルミー

上下兼用速乾型塗料

## 塗膜性能表

項目	結果		試験条件
	オールインワンフタルミー (ホワイト)	オールインワンフタルミー EB-01(ホワイト)	
乾燥時間	指触	10分	23℃ 50%RH Wet100 $\mu$
	硬化	5時間	
鏡面光沢度	85	85	60度鏡面光沢度
硬度	F	F	鉛筆法による鉛筆硬度
付着性	100/100	100/100	基盤目試験、1mm角
耐おもり落下性	500g×30cm	500g×30cm	ポンチ径 1/2インチ
耐酸性	異常なし	異常なし	5%硫酸 48時間浸漬
耐アルカリ性	異常なし	異常なし	飽和水酸化カルシウム水溶液 48時間浸漬
防錆性	錆幅	片側1mm以内	耐塩水噴霧試験 240時間

※試験板 : 軟鋼板 (150×70×0.8mm)

塗装方法 : エアスプレー2回塗り

乾燥条件 : 23℃ 50%RH 7日間

乾燥膜厚 : 50~60 $\mu$

## 注意事項

### ● 使用上の注意事項

- ① 気温5℃以下、湿度85%以上、降雨、降雪時または、その恐れのある場合の塗装は避けて下さい。
- ② 塗装時は必ず養生を行い、飛散による汚染防止の為、強風環境での塗装は避けて下さい。
- ③ 密閉された場所における作業では、局所排気装置の設置、保護具の着用を行い、火気のある場所での塗装は避けて下さい。
- ④ 塗装中及び乾燥中は換気を良くし、蒸気を吸い込まないようにして下さい。
- ⑤ 素地調整は、仕上がり外観・塗膜物性に影響を与える重要な工程ですので、必ず行って下さい。
- ⑥ 塗布量は理論値であり、ロスを考慮しておりません。被塗物の形状により増えることがあります。
- ⑦ 気温の低い時には、乾燥が遅れる場合があります。乾燥状態を確認してから、次の工程に入って下さい。
- ⑧ よく攪拌してからご使用下さい。
- ⑨ 希釈には専用シンナーをご使用下さい。
- ⑩ 使用後は速やかに洗浄を行って下さい。

### ● その他の注意事項

- ① 安全に関する詳細な内容が必要な場合は、安全データシート (SDS) をご参照ください。
- ② 商品名や仕様等は改良の為、予告なく変更する場合がございます。
- ③ 試験データは参考値であり、保証値ではございません。



## 大信ペイント株式会社

大信ペイントホームページアドレス  
<https://daishin-paint.co.jp>



- 本社・営業部 〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北3丁目3-2  
TEL : 06-6301-3431 FAX : 06-6302-0809
- 大阪営業所 TEL : 06-6301-3431 FAX : 06-6302-0809
- 東京支店 TEL : 03-3631-1351 FAX : 03-3631-8946
- 名古屋営業所 TEL : 0562-47-2836 FAX : 0562-46-9026
- 福岡支店 TEL : 092-593-7211 FAX : 092-593-7235