

コンクリートフロアーS

溶剤型一液アクリル床用塗料

コンクリートフロアーSは、手軽に塗れる溶剤型一液アクリル床用塗料です。
耐静電気性に優れたポリマー樹脂をベースとした耐摩耗性・耐油性・耐水性・耐薬品性に
優れた防塵塗料です。

一般防塵床用塗料として、工場・倉庫・事務所の床などに広く使用されています。

特 長

速 乾 性

速乾性（指触乾燥5分・硬化30分）で使い易く、
作業性に優れています。

高 性 能

高光沢で耐久性に優れています。

1 液

一液型なので塗装・手入れが簡単で、経済的です。

調色対応

調色も可能ですのでご希望の色相に、
短期間で仕上げる事が出来ます。

用 途

工場・倉庫・事務所等の床

荷姿・塗り面積

品 名	色 相	荷 姿	塗 り 面 積
コンクリートフロアーS	標準色 全8色 ブライトグリーン・グリーン・ニューグリーン ベージュ・ライトベージュ・ブルー マルーン・グレー ※指定色可	15kg	約50㎡ (2回塗り)

※ 塗り面積は標準のもので、施工方法・施工条件・塗膜等により多少異なります。

コンクリートフロアーS

溶剤型一液アクリル床用塗料

標準塗装仕様

工 程	製 品 名	希 釈 シ ン ナ ー 希釈割合(重量%)	塗 布 量 (kg/m ² /回)	塗装間隔 (20℃)
① 素地調整	レイトンス層はワイヤーポリッシャー等でケレン除去し、油分・ホコリ等を完全に取り除き、コンクリート・モルタル面が完全に乾燥していることを確認して下さい。(含水率10%以下・PH9以下)			
② 中塗り	コンクリートフロアーS	コンクリートフロアーシンナー 100%	0.15~0.20	2時間以上
③ 上塗り	コンクリートフロアーS	コンクリートフロアーシンナー 100%	0.15~0.20	2時間以上

※ 普通のコンクリートや吸い込みの激しい素地に対しては、コンクリートフロアーSを150%希釈し、塗り捨てして下さい。

塗膜性能試験結果

項 目		結 果	試 験 条 件	
乾 燥 時 間	指 触	5分	23℃ 50%RH	
	硬 化	30分		
耐 水 性		異常なし	水道水	1ヶ月間浸漬
耐 酸 性		異常なし	5%硫酸	1ヶ月間浸漬
耐 油 性		異常なし	ラード マシン油	1ヶ月間浸漬
耐 アルカリ性		異常なし	10%苛性ソーダ	1ヶ月間浸漬
耐 ガソリン性		異常なし		1ヶ月間浸漬

注 意 事 項

●使用上の注意事項

1. 気温5℃以下、湿度85%以上、降雨・降雪時または、その恐れのある場合の塗装は避けて下さい。
2. 有機溶剤を含有しておりますので、換気を充分に行い、火気のある場所での塗装は避けて下さい。
3. 素地調整は、塗膜剥離の原因になることがありますので、充分に行って下さい。
4. コンクリート打設後、4週間以上経過していることを確認してから塗装して下さい。
5. コンクリートフロアーSは、強化コンクリートなど特殊コンクリートにはご使用できません。
6. 既存塗膜の塗替えは、既存塗膜の種類や状態により仕様が異なることがありますので、不明な点がございましたら使用前に弊社営業担当迄お問い合わせ下さい。
7. 気温の低い時には、乾燥が遅れる場合があります。乾燥状態を確認してから次の工程に入して下さい。
8. 使用前にはよく攪拌し、希釈には専用のコンクリートフロアーシンナーをご使用下さい。
9. 上記仕様、塗り面積等の数値は標準のもので、施工条件・塗装方法により多少異なる場合があります。
10. 最終養生時間は24時間以上(20℃・65%RH)です。

●その他の注意事項

1. 安全に関する詳細な内容が必要な場合は、安全データシート(MSDS)をご参照ください。
2. 改良等の為、予告なしに当販促物の内容を変更する場合がありますのでご了承ください。

 **大信ペイント株式会社**
DAISHIN

 大信ペイントホームページアドレス
<http://www.daishin-paint.co.jp>

■ 本社・営業部 〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北3丁目3-2
TEL 06-6301-3431 FAX 06-6302-0809
■ 大阪営業所 TEL 06-6301-3431 FAX 06-6302-0809
■ 東京支店 TEL 03-3631-1351 FAX 03-3631-8946
■ 名古屋営業所 TEL 0562-47-2836 FAX 0562-46-9026
■ 広島営業所 TEL 082-282-6201 FAX 082-282-6202
■ 福岡支店 TEL 092-593-7211 FAX 092-593-7235